- AM 1984-130247 [21]
 - Nickel contg, maraging steel also contains carbon, manganese, phosphorus, sulphur, nickel molybdenum cobalt. titanium aluminium copper and silicon
- The steel comprises, by wt. ratio, up to 0.03%, Mn up to 0.1%, P up to 0.01%, S up to 0.01%, 10-20% Ni, 0.1-3% Mo, 0.1-5% Co, 0.5-3% Ti, Al up to 0.5%, Cu up to 0.5%, 0.1-1% Si, opt. 0.005-0.05%, in total, one or more of Ca, Mg and rare earth elements, and the balance Fe. The prod. of Mo% and Co% is below 9, and the value of 1/3(Co% + 105%) + 3Ti% + Mo% is above 8.
 - The steel is useful in springs or shafts in bicycles and aircraft, high pressure vessels, etc. It has good ductility toughness poin, hardenability and delayed rupture resistance.
- NY NICKEL CONTAIN MARAGING STEEL CARBON MANGANESE PHOSPHORUS SULPHUR MOLYBDENUM
- COBALT TITANIUM ALUMINIUM COPPER SILICON AW - SULPHUR PHOSPHOROUS CARBON SILICON
- A 19840412 DW198421
- JP59064744 B 19861017 DW198646 JP81047215B
- C22C38/14
- MG M27-A04N
- DC M27 - (HITK) HITACH! METALS LTD
- CHIBAY
- AP JP19820170550 19820929
- PR JP19820170550 19820929

(B) 日本国特許庁 (IP)

①特許出願公開 ゆ公開特許公報(A) 昭59-64744

Mint. Cl.3 C 22 C 38 14 織別記号 CBH

庁内整理番号 7147-4K 7147-4K 63公開 昭和59年(1984)4月12日

発明の約 1 審査請求 有

(全 4 頁)

SP遅れ破壊特性の優れたマルエージング鋼

20特 B2357---170550 Ø1# 8457(1982) 9 F 29 E

の発

安来市安来町2107番地の2日立 金属株式会社安来工場内 鬩 人 日立金屋株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目1

特許の文の無明

数量まで 0 0035以下、Magi S 以下、 P 0015以 F, 8 0015 | F, N110~20 \$, MoC1~35, Col1~ 5%、TiQ5~5%、ALQ5 % 以下、OuQ5 % 以下お上び51 01~15を含有し、10まと00まの類が9日下であつ て、1/4 (00 5 + 2081 5) + 3515 + Mo 5 ≥ 8 を 数足 し残存は不能物を除き加よりなる遅れ強強勢何の 提れたマルエージング的ロ

重量 # で 0 0035以下、ME015以下、 P0015以 F. S.0015H F. W110 ~ 205 , Mo01~ 35, 0001~ 5%, 7105~5%, A406 M F, Sud5 % M F, S101 ~1% を含有し、Moをと00月の粒が日以下であつて、1/4 (00 年 + 1081年) + 3T1第+M0 年 ≥ 8 を満足し、さ らに Oa、Maおよび 南土 朝元素の 1 利支 た 社 8 和 以 上を含計0005~0055含有し、残能は不能物を設さ Foよりなる遅れ穀物物性の最れたマルエージング

本発明は二無車用スプリング材あるいはシャフ ト材および各種整数用ペネ材などに用いられる調 れ敬御答性の優れた200%/ご以上の引張鼓度を有 するマルエージング他に削するものである。

マルエージング顕は航鉄製造のApiマルテンサ イト的に適切な時効処理によつて140年/ 11年以上の 引導効度が得られる刺為強力能として知られてい

16 5 81 系マルエージング無は引張を洗水準によ り140kg/ m 版、175kg/ m 版、210kg/ m 般および 840ky/ mmかあるが、いずれも00がり~135を含む ため、価格上あるいはまた用途的に動態を受ける 概念が少なくない、作つて Ooを 極力創製しても 300kg/m*以上の引張旅用を有し、紙件および執性 が良好であつて、さらに遅れ敬物特性が変れてい れは、安全性、信頼性が直接される局圧力容器部 品、航空毎用部品としての用途も期待される。 そこで本発明者は、まず、上記のマルエージン

グ数と本数明額の Ooを55まで会わマルエージング 飾の析出酸化粧を称々複虧した結果、00は従来よ り知られているように、板断を化剤として有出版 化に等すする事業を開したうえて、のを193以下 ご教徒した場合には、佐来海の192歳(13-2-43年) では余術所も出物が放弃するため会性を寄し、Mo 度は那以下に物情するを参加しなければ所足の強度 が得られないという場当にいたつと、しかしなが ら単に11世を拘卸させ、所定の強度がわられたと しても、良好な影響および物性を得るにせいたら なかった。、良好な影響および物性を得るにせいたら なかった。

そこで、本祭明者はさらに根計を加え、従来無に おいて敬也を挙しく後下させるものとしてGAS以下 でにきびしくの設定れていたESI、MEDまびを注 目し、程包収及の設計を行なつた効果、SLの分が oと内制に新記数化に等与するととちに度包、初 住をも改善させみるがあな元素であることを見い がしたものである。

次に従来のマルエージング制は大気源境下では 低合金額や高限力励に比較して切欠機性が使れて いるにもかかわらず、水溶液環境下における漏れ

執性の低下を招くので0.15以下に設定する。

アおよび8は可能な限り效果額にすべきであり それぞれ001%以下に設定する。

まはマルケンサイト構成元素であり205以上の はセッケンナイト状態で特別処理して耐を強化 し、また経緯、別火物性の点からも必要であるの で下級を205に放射する。205を始えるおは機関 ォースフナイトを形成し強度を指す者も、かつ不 結算であるので出発を205に限制する。

Mo は折出物化元素であるが、A15米割のMo は熱度を新しく後下すせるので下製をA15に製度するまたMi はなが以下の場合は、製物能加するよ路所折出物が没存するため、別欠執性および混れ、機動物化を挙するので上限を35に接近する。

○○は新出級化類としてMoおよびた1を新出させる 高架な元素であるか、0.1 5 未開の00 は十分な激度 が得られないので、下肢を0.1 5 年 他 聴意する。0.8 を 組える○○は切欠物性を低下させ、 勧請的にも好生 しくないので85に限定する。 機制等性がきわめて不安廷であることが、科別の安選等、 個級性のような 大野の 安選性、 個級性の 点で問題 があつたが、 本発明網 は水溶液 職場下における 連れ 仮観 特性がきわめて 使れていることを見い出したものである。

次に上記表から設定制所について説明する。 のは不断物で完として成入するものであるかか、 cossを始えるらはになどと成化物を形成し、別欠 制盤を着しく等するのでのはcoss以下に加起する。 mat 不同的元素としてあ入するものかあるが、 cusを組える地は非金輪が在めの物にとなって、

AAは配敵刺として効果があるが、過剰添加する と非金類介在物盤の増加により質欠報性の低下を 割くので上限を05 5 に限定する。

ではは時勢酸化元素として不可欠の元素であり、 少なくとも0.5 以上必要であるが、過剰得加する と切欠値性を低すさるのみならず、適れ設異学 性も考するので上限を25に強増する。

0xは不統物元素として能入するものであるか、 0.5 多を触えると遅れ数数符性を答するので、0uは 0.5 ま以下に設定する。

まは前近のようにのかち以下にあっては、No あ もはは、10 時間促進に有効な作用を及ぼす平利別 におけて12 時間に発してある。 週刊別加すると類似 以上の彫加が必要である。 週刊別加すると類似 よび切み製性を後下させるのみならず、週れ製物 特性を持てるので上級を3年に報当する。

Ga、Mgおよび将土製元素は配額、股銀料として一般的に効果があり、選れ敬物特性を高める効果があるが、減剰な認知は非金均介在物の増加により、切欠物性の低下を招くので、1 地又は8 切以

特別昭59- 64744(3)

上で合称4003~4005%の報告に設定する。本発列集 において引張施定を2006~1102上待るには、設定 の25以上を称る必要があり、189 た600年の後が 以下であって、第1回にボチように繊維式一次(08 ま+2081年)十3715年185年 が月以上である60、51 718日 左2082年)

次に本発明の独飾側を示す。

為1 東に遅れ散装物性を発達するために用いた 未発明的および比较動の化学組織を示す。点14.50 よび点18 はそれぞれ170m/x1% 数名よび210m/x1% かルニージング前として別られる転荷である。前 助された製料は進常の条件で影响加工を行ない14 小径の条件とし、8 80000 間溶化処理性、引張試験 付および遅れ転換数数数下に稼ば加工し、さらに 480℃で解析処理を行なった。

連れ破壊性負は 35×a 0 4 水溶液の腐食環境にさらし、試験片に負責される引張的力を 0.8 新力性の 9.5 に相当する 6.力 とし、被断に至るまでの時職(社)を初度した。


第8級に引張延性、切欠額性(切欠強度比)お

第1節は本発明的の時期処理を行なつた場合の 要数と顕似式の練図を示す。

図面の簡単な説明

その他元素									A0200	COORDINA					
型	1							Z,	3						
0						35	20	52	ã	316		_			
1						ĕ	000000	COOSEE	8	8		3	0.230		
000	35.6	346	334	384	346	0102 BAZ 0005Hg	2 at 1 900	3.4E 8600	001 0006 0002 1810 200 205 001 202 0106 3a4 0000Mg 00000a	202 001 202 0108 38.2 00034g	7 8E OTTO 29 TI TOO! 802 SOO SPET 7000 2000 TOO	0103 30.C. 03V	346	386	1
S MA Ge Mo ; On TE A.C. Po	201 0000 0000 100 102 102 203 000 000 100	246 7010	3105 Ba.C	3000 Da.	2105	9705	6000		9070	200	orro		246 1010	D.120 38.6	The same and and all and all and and and and and
11	ř	201, 100, 105	202 100 100	194	810 000 018	800 208 001 199	200	202	808	202	1762	818 001 188	210 an 1257	047	
ő	9	9	g	100,001	ã	g	8	204 001	80	401	100	ä	100	400	
â	202					208	2		203	202	802	25	210	803	:
90	202	8	0.32	403	618	800	201	102	200	0.3	200	8	050	2	
RT	808	16.02	1809	1814	1808	181	1811	14.08	18.10	18.09	1943	18.12	38.10	18.18	18.03
62	0.002	9 LD 2001 2000 0001 LOO	201 0000 0000 1800 022	0006 0001 1814 403	9031 1000 SOOR 1808	בנאל מסטה מסטק במים	201 2006 2001 1811 201 210 201	001 0006 0:001 18:08 201	2000	a01 a005 a001 1809 202	7000	000	000 0001 2000 000 100	2000	8000
я	9000	000	4000	9000	0000	2002	0.00	9000	9000	0000	9000	0000	9000	9000	2008
R R	9	60	g	100	9	3						100	100	8	200
就 解; 0 81 Mn	031	020	3	5	030	6 0.002 0.51	y 0.002 0.50	8 0.001 0.30	0.31	0.32	11 3000 001	0.002 a01 001 0005 0002 1812 018	13 0002 001	14 14 000 001 000 000 000 1018 881 803 000 100	*00
0	0.002	000	0.001	1000	0.002 0.30	2000	0.00	0.001	9 0.002	10 0.008	0000	000	2000	2000	2000
	н	62	*	*	10		De.	m	-	-0			-	-	٠.

默料		51	級	性強		9次%度	遊れ板類提命(24)		
		0.85附扩 (kg/mx*)	FREME (hp/zu²)	伸飼	叙	(Np-35)	35820		
_	1	1988	2024	124	865	287.6	3 6 5		
本	2	1914	2001	180	57.7	2827	3 2 5		
	3	2931	BOLS	13.6	58.7	2786	293		
拖	4	1920	2000	184	594	273.5	2 5 5		
ř	5	197.9	2066	150	58.7	2927	2 4 5		
99	6	197.4	2050	155	59.4	2500	263		
	7	1970	2045	163	59.4	2910	2 6 4		
an	8	1954	2063	184	60.5	2504	254		
	9	1960	2019	13.9	602	2794	2 5 5		
	10	1968	2050	164	63.6	2643	297		
lt	11	1750	1836	238	57.5	2723	1 9,5		
	1.2	1790	1854	105	503	2584	160		
ĸ	13	1.77.8	2847	28	488	263.7	153		
	14	1725	1825	105	503	1.068	2 9 4		
帥	15	215.6	2218	110	589	8943	145		



970cm既 特推出與人 二 18 16 放京都刊(III区人の内容)對1看2分 8 19 1980 计文文组模式会长 8 11 18 18 19 典 类

前 市 の 対 象 明朝非の発明の鉄磁を視明の概。

l 正の内容 関連のとかり



以上